

86

Color, Alu



Soltis 86

Eine Produktreihe für Transparenz bestimmt

Mit Soltis 86 erreichen Sie eine bemerkenswerte Transparenz, die den natürlichen Lichteinfall verbessert und gleichzeitig einen guten Hitzeschutz behält.

Unvergleichliche Transparenz

Soltis 86 bietet, auch bei ausgefahrener Markise, eine ausgezeichnete Sicht nach Außen. Im Außenbereich ist das Gewebe ausgesprochen effizient und blockiert bis zu 93% der Hitze (für die Aussenanwendung, mit einer Verglasung Typ D, nach EN 13363-2).

Optimaler Lichteinfall von Tageslicht

Mit Soltis 86 profitieren Sie von einem natürlichen Lichteinfall.


Dies führt zu beträchtlichen Vorteilen:

- Große Energieersparnis durch einen reduzierten Einsatz von künstlichem Licht (Beleuchtung)
- Natürliches Licht steigert das Wohlbefinden und die produktive Tätigkeit.

Harmonisch aufeinander abgestimmte Farbpaletten

Sämtliche Farbtöne von Soltis 86 wurden auf Soltis 92 abgestimmt, um:

- sämtliche Fassaden eines Gebäudes harmonisch zu gestalten
- die Anforderungen an den Sichtkomfort zu erfüllen mit Berücksichtigung auf die jeweilige Ausrichtung der Fassaden
- den Wärmeschutz anzupassen und so Energie zu sparen.



**Transparenz
und natürliches Licht**


Soltis 86

Color




Schneeweiß

86-50690




Weiß

86-2044




Champagner

86-2175




Sandbeige

86-2135




Pfeffer

86-2012




Ziegelrot

86-51180




Bronze

86-2043




Kieselstein

86-2171




Moosgrün

86-2158




Rot

86-8255




Tiefrot

86-51181




Butterblumengelb

86-2166




Orange

86-8204




Anis

86-2157




Tiefblau

86-51182




Beton

86-2167




Metall gehämmert

86-2045



Anthrazit


86-2047



Tiefschwarz


86-51176

Alu




Weiß/Alu

86-2051




Hafer/Alu

86-2046



Alu/Alu

86-2048



Anthrazit/Alu

86-2068

Die passenden Farben für Ihre Projekte


Die neuen Farbvarianten von Soltis 86 wurden von unserer Designagentur entworfen, um sich optimal an die jeweilige Gebäudeumgebung anzupassen (Pfosten-Riegel-Konstruktionen und Fassaden). Die Farben sind auf die beliebtesten Farbtöne abgestimmt (RAL- und NCS-Referenzen).



Übersicht
der RAL und NCS
Farbtöne













Exklusive Précontraint®-Technologie

Bei der weltweit patentierten, einzigartigen Précontraint®-Technologie, von Serge Ferrari, wird das Compositmaterial während des gesamten Herstellungsprozesses unter biaxiale Spannung gesetzt. Sie gewährleistet die außergewöhnlichen Leistungen unserer Materialien, die in Bezug auf Flächenstabilität, mechanische Festigkeit, Beschichtungsdicke und Planheit die Marktstandards übertreffen.














1	Flexible Armierung aus robusten PET-Mikrogarnen	Höhere Reiß- und Weiterreißkraft
2	Beschichtung unter biaxialer Spannung (in Kette und Schuss)	Keine Verformung bei der Verarbeitung bzw. der Verwendung
3	Höhere Beschichtung am Fadenrücken und schmutzabweisende Oberflächenbehandlung	Höhere Lebensdauer in puncto Ästhetik und mechanische Beständigkeit
4	Sehr hohe Planheit und geringe Dicke	Glatte, pflegeleichte Oberfläche, geringer Platzbedarf, leichtes Aufwickeln

Sonnenschutz- und Lichteigenschaften (gemäß EN 14501)

		Breite (cm)		TS	RS	AS	TV n-h	g _{tot} ^{e*}	g _{tot} ^{i*}	
		177	267							
Color										
86-2012		●	●	18	27	55	17	0,08	0,24	
86-2043		●	●	15	11	74	14	0,07	0,28	
86-2044		●	●	29	59	12	28	0,11	0,15	
86-2045		●	●	16	29	55	17	0,08	0,23	
86-2047		●	●	17	7	76	16	0,07	0,28	
86-2135		●	●	24	39	37	22	0,09	0,21	
86-2157		●		25	44	31	21	0,08	0,21	
86-2158		●		18	25	57	17	0,08	0,25	
86-2166		●		31	45	24	27	0,11	0,21	
86-2167		●	●	17	14	69	16	0,07	0,26	
86-2171		●	●	22	36	42	19	0,08	0,21	
86-2175		●	●	30	57	13	29	0,11	0,16	
86-8204		●		29	41	30	21	0,10	0,23	
86-8255		●		21	24	55	13	0,07	0,27	

TS	Strahlungstransmission (%)
RS	Strahlungsreflexion (%)
AS	Strahlungsabsorption (%)
TS + RS + AS	= 100% der einfallenden Energie
TV n-h	Transmission von sichtbarem Licht normal-hemisphärisch in %
A	Aluminiumseite der Sonne zugewandt
B	Weißer Seite der Sonne zugewandt
g_{tot}^{e*}	Sonnenschutzfaktor außen
g_{tot}^{i*}	Sonnenschutzfaktor innen

	Breite (cm)		TS	RS	AS	TV n-h	g _{tot} ^{e*}	g _{tot} ^{i*}	
	177	267							
Color									
86-50690		●	●	28	61	11	27	0,11	0,14
86-51176		●	●	14	5	81	14	0,07	0,29
86-51180		●		17	24	59	15	0,07	0,26
86-51181		●		18	14	68	16	0,08	0,28
86-51182		●		18	23	59	15	0,07	0,27
Alu									
86-2046 A		●	●	22	40	38	22	0,10	0,16
86-2046 B		●	●	22	55	23	22	0,09	0,20
86-2048		●	●	19	39	42	20	0,09	0,20
86-2051 A		●	●	22	40	38	21	0,09	0,13
86-2051 B		●	●	22	60	18	21	0,09	0,20
86-2068 A		●		17	31	52	18	0,08	0,23
86-2068 B		●		17	7	76	18	0,09	0,28










* Detailliertes
Verfahren
ISO 52022-3

Berücksichtigt in der Berechnung der g_{tot}-Werte
die Strahlungsphysikalischen Werte des Sonnenschutzes
und den g- und Ug-Wert der Verglasung.
Verglasung Typ D: Isolierende Doppelverglasung mit einer
geringen Emmissivität auf der Oberseite in Position 2
(4+16+4; mit Argon gefüllt) g = 0,32 - U = 1,1.

Hauptanwendungen

	Color	Alu
Außenliegender Sonnenschutz und Outdoor-Living		
 Senkrechtmarkise	✓	✓
 Fallarmmarkise	✓	✓
 Wintergartenmarkise	✓	✓
 Freistehende Pergola	✓	✓
 Aufrollbare Pergola	✓	✓
 Faltbare Pergola	✓	✓
 Senkrechtmarkise für Pergola	✓	✓
 Markisen-Volant	✓	✓
 Seitenmarkise Windabschirmung	✓	✓
 Sonnensegel	✓	✓

Soltis 86

	Color	Alu
Technische Daten		
Öffnungsgrad	14%	
Gewicht EN ISO 2286-2	380 g/m²	
Dicke	0,45 mm	
Breite	177 cm - 267 cm	
Rollenlänge		
In Breite 177 cm	50 lfm	
In Breite 267 cm	40 lfm	
Physikalische Eigenschaften		
Reißkraft (Kette/Schuss) EN ISO 1421	230/160 daN/5 cm	
Weiterreißkraft (Kette/Schuss) DIN 53.363	45/20 daN	
Umwelteigenschaften		
CO ₂ -Auswirkung EN 15804 + A1	2,22 kg CO ₂ eq/m²	
Brennverhalten		
Brandklasse	<div>M1/NF P 92-507</div> <div>B1/DIN 4102-1</div> <div>M1/UNE 23.727-90</div> <div>Class 1/EN 13773</div> <div>Class 1/UNI 9177-87</div> <div>VKF 5.3/SN 198898</div> <div>BS 7837</div> <div>BS 5867-2</div> <div>Schwerbrennbar-Q1-Tr1/ONORM A 3800-1</div> <div>NFPA 701 Method 1 & Method 2</div> <div>CSFM T19</div> <div>Class A/ASTM E84</div> <div>CAN ULCS109</div> <div>AS/NZS 1530.2 & 1530.3</div> <div>G1/GOST 30244-94</div>	
Euroklasse EN 13501-1	B-s2,d0	
Managementsysteme		
Qualität: ISO 9001 • Umwelt: ISO 14001 • Energie: ISO 50001		
Zertifizierungen, Labels		
<div><div>Précontraint® Technologie</div><div>5 Jahre Garantie</div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>		

Tools und Services

Soltissim: Tool zur Bewertung der Energieeinsparungen, die mit Soltis Geweben erzielt werden können. Kontaktieren Sie Ihren Ansprechpartner bei Serge Ferrari.

¹ Fasst das CSR-Projekt der Gruppe zusammen, das sich auf den Menschen konzentriert, um wirtschaftliche Leistung und positive Auswirkungen in Einklang zu bringen.

Bei den obenstehenden Daten handelt es sich um Mittelwerte mit einer Toleranz von +/-5%.

Der Wert der Erderwärmung wurde von der Zertifizierungsgesellschaft Bureau Veritas bestätigt.

Der Käufer unserer Produkte haftet für ihre Anwendung oder Weiterverarbeitung bei etwaigen Ansprüchen Dritter. Bei ihrem Einsatz und ihrer Anbringung haftet er ebenfalls für die Einhaltung der Normen, fachlichen Regeln und Sicherheitsvorschriften des Bestimmungslandes. Bezüglich der vertraglichen Gewährleistung siehe Garantietext. Die in diesem Dokument angegebenen Werte sind unverbindlich und sollen unserer Kundschaft den bestmöglichen Einsatz unserer Produkte ermöglichen. Da unsere Produkte Weiterentwicklungen aufgrund von technischem Fortschritt unterliegen, behalten wir uns das Recht vor, ihre technischen Eigenschaften jederzeit zu ändern. Es obliegt dem Käufer unserer Produkte, die Gültigkeit der obenstehenden Angaben zu überprüfen.

Die gezeigten Farben und Texturen sind als Hinweis gegeben und können auf Bildschirmen leicht abweichen.